



Norbord Europe Ltd
Morayhill
Dalcross
Inverness
Scotland
IV2 7JQ

DoP ref: **NOSB3DoPv7**

EN 13986:2004+A1:2015

0502

03

E1

OSB3

6mm à 32mm

Constructions structurales dans un environnement humide

Caractéristiques essentielles	Performance													
	6 à 10		>10 à <18		18 à 25		>25 à 32		15 T&G 600mm centre		18 T&G 600mm centre		22 T&G 600mm centre	
Épaisseur (mm)	0	90	0	90	0	90	0	90	0 - 90		0 - 90		0-90	
¹ Résistance caractéristique (N/mm ²)	18.0	9.0	16.4	8.2	14.8	7.4	NPD	NPD	16.4	8.2	14.8	7.4	14.8	7.4
- Flexion														
- Compression f_c	15.9	12.9	15.4	12.7	14.8	12.4	NPD	NPD	15.4	12.7	14.8	12.4	14.8	12.4
- Traction f_t	9.9	7.2	9.4	7.0	9.0	6.8	NPD	NPD	9.4	7.0	9.0	6.8	9.0	6.8
- Cisaillement f_v	6.8		6.8		6.8		NPD		6.8		6.8		6.8	
- Cisaillement Planaire f_r	1.0		1.0		1.0		NPD		1.0		1.0		1.0	
¹ Rigidité Moyenne (MOE) (N/mm ²)	3800	3000	3800	3000	3800	3000	NPD	NPD	3800	3000	3800	3000	3800	3000
- Tract90j E_t														
- Compression E_c	3800	3000	3800	3000	3800	3000	NPD	NPD	3800	3000	3800	3000	3800	3000
- Flexion E_m	4930	1980	4930	1980	4930	1980	NPD	NPD	4930	1980	4930	1980	4930	1980
- Cisaillement G_v	1080		1080		1080		NPD		1080		1080		1080	
- Cisaillement Planaire E_c	50		50		50		NPD		50		50		50	
La résistance au cisaillement par poinçonnement caractéristique $F_{max,k}$ (kN) (pour planchers et toitures)	NPD		NPD		NPD		NPD		2.64		4.12		4.96	
La rigidité moyenne au cisaillement par poinçonnement R (N/mm) (pour planchers et toitures)	NPD		NPD		NPD		NPD		305		489		770	
Résistance au contreventement (pour murs) Résistance caractéristique $FR_{d,max,k}$ (N)	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	
Résistance au contreventement (pour murs) Rigidité	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	

moyenne R_{mean} (N/mm)							
Résistance aux chocs Soft Body Planchers/Toitures murs	NPD	NPD	NPD	NPD	Classe Impact 1	Classe Impact 1	Classe Impact 1
Embedment strength f_h (N/mm ²)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
² Réaction au feu (voir les notes du tableau pour les détails du champ d'application et les références de documentation associées)			Epaisseur minimale (mm)	Classe (hors plancher)^g		Classe (planchers)^h	
	sans lame d'air à l'arrière du panneau ^{abef}		9	D-s2,d0		D _{fi} ,s1	
	Avec lame d'air fermée ou ouverte ≤ 22 mm à l'arrière du panneau ^{cef}		9	D-s2,d2		-	
	Avec lame d'air fermée à l'arrière du panneau ^{def}		15	D-s2,d0		D _{fi} ,s1	
	Avec lame d'air ouverte à l'arrière du panneau ^{def}		18	D-s2,d0		D _{fi} ,s1	
	Sans restrictions ^{ef}		3	E		E _{fi}	
	a -sans lame d'air à l'arrière du panneau de classe A1 ou classe A2-s1, d0 avec densité minimale de 10 kg/m ³ ou au moins classe D-s2, d2 avec densité minimale de 400 kg/m ³ . b -Un substrat de matériel d'isolation en cellulose appartenant au moins à la classe E peut être inclus s'il est monté directement contre le panneau à base de bois, mais pas pour les sols. c -Avec lame d'air à l'arrière du panneau. La face inverse de la cavité doit être au moins de classe A2-s1, d0 ayant une densité minimale de 10 kg/m ³ . d -Avec lame d'air à l'arrière du panneau. La face inverse de la cavité doit être au moins de classe D-s2, d2 ayant une densité minimale de 400 kg/m ³ . e -Les panneaux vernis ou revêtus de phénol et de mélamine sont inclus pour la classe excluant les sols. f - Un écran pare-vapeur d'une épaisseur atteignant jusqu'à 0,4 mm et d'une masse atteignant jusqu'à 200 g/m ² peut être monté entre le panneau à base de bois et un substrat s'il n'existe pas d'intervalles d'air entre les deux g -Classes reprises du tableau 1 de l'annexe de la décision 2000/147/CE h -Classes reprises du tableau 2 de l'annexe de la décision 2000/147/CE						
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
La teneur en formaldéhyde	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Émission (contenu) du pentachlorophénol(PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm
Isolation aux bruits aériens (masse par unité de surface)(R) (dB)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
³ L'absorption acoustique Fréquences de 250Hz à 500Hz (α)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
³ L'absorption acoustique Fréquences de 1000Hz à 2000Hz (α)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Conductivité thermique λ (W/m.K)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Perméabilité à l'air V_0 (m ³ /h)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilité							
Résistance à la traction perpendiculaire(N/mm ²)	0.34	0.32	0.30	0.29	0.32	0.32	0.30
Gonflement épaisseur(%)	15	15	15	15	15	15	15
Résistance à la flexion en longueur - après essai cyclique(N/mm ²)	9	8	7	6	8	8	7
⁴ Facteur de déformation (kdef) classe de service mécanique 1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
⁴ Facteur de déformation (kdef) classe de service mécanique 2	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Facteur de modification (kmod)	Mode d'action						
	Permanente	Longue durée	Moyenne durée	Courte durée		Instantanée	
⁴ Classe de service 1	0.4	0.5	0.7		0.9	1.1	
⁴ Classe de service 2	0.3	0.4	0.55		0.7	0.9	
Biologique	Classes d'usage 1 & 2						